Creator Silk
Technical Specification

Property			Units	Tolerance															
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	**90**	**100**	**115**	**125**	**130**	**135**	**150**	**170**	**200**	**225**	**250**	**270**	**300**	**350**	**380**
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	80	84	100	107	108	115	131	150	180	210	239	263	299	355	390
Brightness R457 D65	ISO 2470-2	-	%	± 2	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Whiteness CIE D65 / 10	ISO 11475	-	-	± 3	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	92,0	93,0	95,0	95,5	96,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-	-
Roughness Parker	ISO 8791-4	TAPPI T555	µm	± 30%	2,6	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1
Relative Humidity	-	TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50